

Multimortar

Brandwerende mortel



Brandwerendheid
≤ 240 minuten



Geluidsisolatie
Rw 64 dB



Functiebehoud
30 jaar



Overschilderbaar
Na 4 uur

Brandwerende mortel

Multimortar is een droog wit poeder, bestaande uit niet-organische verbindingen en perliet. Wanneer deze gemengd worden met water vormen de verbindingen een sterk thermische en isolerende brandwerende massa. Deze mortel voorkomt verspreiding van vuur en rook bij brand door brandwerende wanden en vloeren. Na het afdichten van de openingen met Multimortar behoudt de wand of vloer een goede akoestische waarde.

Multimortar maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System. De Multimortar kan in combinatie met de Multicollar *Slim*, Multiwrap en Multimastic FB brandschotten toegepast worden.

Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Zeer hoge geluidsisolatie
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Gladde afwerking
- ✓ Hoge mate van mechanische weerstand
- ✓ Geschikt voor de meeste ondergronden
- ✓ Springgrootte vloeren en wanden: 2400 x 1200 mm

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren en wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Metalen leidingen tot Ø 324 mm met isolatie
- ✓ Kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 40 mm zonder brandmanchet
- ✓ Loze sparingen

Technische gegevens

Kleur	Gebroken wit
Houdbaarheid	Onbeperkt houdbaar bij ongeopende zak op een droge plaats boven 5 °C
Toepassingstemperatuur	0 °C tot +40 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +70 °C
Uitgehard	Minder dan 1 uur afhankelijk van het lokale klimaat, volledig uitgehard na 30 dagen
LEED VOC	10 g/l
Brandklasse	A1 conform EN 13501-1

www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Verpakking

	Inhoud	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Zak	20 liter	63 zakken	1260 liter	209001020

Verbruik

Ca. 2,94 zak per m² bij 50 mm dikte

Ca. 5,88 zak per m² bij 100 mm dikte

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocument ETA 16/0566
- ✓ Prestatieverklaring (DoP) no. PSS-MM 0843-CPR-0329
- ✓ EC certificaat 0843-CPR-0329
- ✓ Emissierapporten
- ✓ Akoestisch rapport nr. BMT/MTZ/F13079/04/AR2

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-2

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com

**BMTRADA**

Virtual Reality



Augmented Reality

Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.